

TOA

ทีโอเอ เกร้าท์ (500 ksc)

GROUT

(≥ 500 ksc)

ปูนเกร้าท์ไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไปและงานคอนกรีตสำเร็จรูป



- ให้กำลังอัดสูงมากกว่า 500 ksc
- โหลดได้ดีเยี่ยม ไม่หดตัว และไม่เยิ้มบนผิวคอนกรีต
- สำหรับซ่อมเติมเต็มรูพรongช่องว่างต่างๆในงานคอนกรีต
- สำหรับเทเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ฐานเครื่องจักร ฐานรองคานสะพาน



TOA

GROUT (≥500 ksc)

NON-SHRINK GROUT

ทีโอเอ เกร้าท์ (500ksc)

ปูนเกร้าท์ไม่หดตัว

สำหรับงานทั่วไปและงานคอนกรีตสำเร็จรูป






เทได้ง่าย
ไหลตัวได้ดี



ไม่หดตัว



ไม่มีการยึบ
บนผิวหน้า



ทีโอเอ เกร้าท์ (500ksc):

ปูนเกร้าท์ไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไปและงานคอนกรีตสำเร็จรูป

คุณสมบัติ :

- ซีเมนต์มอร์ตาร์พิเศษผสมเสร็จ ใช้เทเกร้าท์ ปรับระดับได้เอง
- ให้กำลังอัดสูงมากกว่า 500 ksc
- สำหรับซ่อมเติมเต็มรูโพรงช่องว่างต่างๆในงานคอนกรีต เสาคอนกรีตสำเร็จรูป งานฝังยึดสลักเกลียว
- สำหรับเทเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ฐานเครื่องจักร ฐานรองคานสะพาน
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดี

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวคอนกรีตที่จะเทเกร้าท์ต้องสะอาด แข็งแรง ปราศจากคราบน้ำมัน ต้องไม่มีผิวปูนอ่อนแอหรือคราบน้ำยาบ่มและสิ่งอื่นๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ
2. พื้นผิวเพลาเหล็กต้องสะอาด ไม้ร้อน ปราศจากสนิมและคราบน้ำมัน
3. ควรพรมน้ำให้ชุ่มก่อนเทเกร้าท์ ไม่ควรมีน้ำขังขณะเท

วิธีการใช้งาน

1. ตวงน้ำสะอาด 3.50-3.75 ลิตร (14%-15% โดยน้ำหนัก) ลงในถังผสม ปั่นสว่านบนน้ำเปล่า ความเร็วรอบต่ำ จากนั้นเท ทีโอเอ เกร้าท์ ให้หมดถุง (25 กก.) ผสมต่อเนื่องประมาณ 3 นาที จนได้เกร้าท์ที่เป็นเนื้อเดียวกันสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด ตังทั้งไว้ เพื่อไล่ฟองอากาศ 1-2 นาที ก่อนนำไปเท
2. เท ทีโอเอ เกร้าท์ที่ผสมแล้วลงในช่องหรือแบบที่เตรียมไว้แล้ว โดยเทให้สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตลอดเวลาที่ทำการเทเกร้าท์ ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศในเนื้อเกร้าท์

อัตราการใช้งาน

- 1 ถุง (25 กิโลกรัม) ผสมน้ำ 3.50-3.75 ลิตร สำหรับ 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้จำนวน 76 ถุง x 25 กิโลกรัมและน้ำ 285 ลิตร

การเก็บรักษา

- อายุการเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และเก็บในที่ร่ม, แห้ง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. ปริมาณน้ำที่เติมขึ้นอยู่กับความเหลวของเกร้าท์
2. ห้ามเติมน้ำเพิ่มหลังจากผสมเสร็จ
3. ขนาดช่องว่างที่จะเทเกร้าท์ขั้นต่ำ 10 มม. ขึ้นไปและไม่เกิน 100 มม.
4. อุณหภูมิขณะเท ควรอยู่ระหว่าง 25 – 35 องศาเซลเซียส
5. ควรทำการบ่มผิวทิ้งไว้ 3 - 7 วัน

ปรึกษาปัญหาด้านเทคนิค
โทร 02-335-5777
www.toagroup.com



**SOLUTIONS
BUILDER**
Innovative Construction Chemicals



Inspire
Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555