



คุณสมบัติ	ทีโอเอ สีสองพื้นไม้อะลูมิเนียม G1601 ผลิตจาก อัลจิ๊ด เรซิน คุณภาพสูงและผงสีอะลูมิเนียมพิเศษขนาดอนุภาคเล็ก จึงสามารถซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดี มีการยึดเกาะสูง และสามารถป้องกันยางไม้ได้ดีเยี่ยม แนะนำให้ใช้เป็นสีรองพื้นกันยางไม้สำหรับ ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า และไม้ชนิดอื่นๆ	
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี อัลจิ๊ด เรซิน เวดสี สีเงิน ลักษณะฟิล์มสี กึ่งเงา เนื้อสีโดยปริมาตร ไม่มีข้อมูล เนื้อสีโดยน้ำหนัก 60.0 ± 2.0 % จุดควบไฟ 39.4 °C ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 100 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 55 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 40-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) 15-20 นาที ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C) 4 ชั่วโมง (เป็นอย่างน้อย) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) 4-6 ชั่วโมง	
มาตรฐานอ้างอิง	-	
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ แปรงทาสี เครื่องพ่น ทินเนอร์ ทีโอเอ อินาเมส ทินเนอร์ เบอร์ 21 การผสมทินเนอร์ (%) 10 - 15 % (ทา) 15 - 20 % (พ่น)	
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า 1. ควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน 2. เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือ, สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ พื้นผิวใหม่ 1. ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดีเอสซี #240 – 320 จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย 2. อุดโป๊วรอยแตก ดำหมิ่นบวมและหัวตะปู ให้เรียบร้อย 3. จัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน 4. เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือและสารปนเปื้อนอื่นๆ ระบบการทาสี สีรองพื้น 1.ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีสองพื้นไม้อะลูมิเนียม อย่างน้อย 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนทา หรือ พ่นทับเที่ยวต่อไป) 2. ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท ไวท์ อย่างน้อย 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนทา หรือ พ่นทับเที่ยวต่อไป) หมายเหตุ- กรณีที่พื้นยางไม้ซึมบนชั้นฟิล์มสีของ ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท ไวท์ ให้ทำซ้ำตามข้อ1-2 อีกครั้ง สีทับหน้า สามารถทาทับได้ด้วย สีเคลือบเงา ทีโอเอ หรือ สีน้ำซุเปอร์อัลด ทิมเบอร์ซิลด์ ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	



การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แห้งตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
	อายุผลิตภัณฑ์	: 2 ปี (นับจากวันที่ผลิต)
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย		: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง		: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า