




Fire Shield

ทีโอเอ ไฟร์ชีลด์

สีกันไฟสูตรน้ำ INTUMESCENT PAINT



กันไฟได้ตามกฎหมายกำหนด
ผ่านตามาตรฐาน ISO 834

- สีกันไฟสูตรน้ำผ่านมาตรฐาน ISO 834 จากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
- ผ่านการรับรองจากวิศวกร สามารถกันไฟได้ตามกฎหมายกำหนด
- ปราศจากกลิ่นและสารพิษ ปกป้องโครงสร้างไม่ให้ถูกทำลายโดยง่ายขณะเกิดเพลิงไหม้

TOA Fire Shield

สีกันไฟ ไฟร์ชิลด์ สูตรน้ำ คุณภาพสูง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน



การใช้งาน

ใช้เป็นสีชั้นกลางระหว่างสีรองพื้นและสีทับหน้า เหมาะสำหรับโครงสร้างเหล็กทั่วไป ในกรณีที่ต้องการสีสีนสามารถทาสีทับหน้าด้วยสีทับหน้าประเภท แอลคีด, อีพ็อกซี่, โพลียูรีเทน, หรือสีระบบอะคริลิกที่ทนทานต่อสภาพอากาศ

ระบบสีแนะนำ

สีรองพื้นอีพ็อกซี่กันสนิม

TOA RustTech

สีรองพื้นหยุดสนิม/ป้องกันสนิม
คุณภาพสูงเหมาะใช้งาน
โครงสร้างเหล็กและโลหะผสม
ทุกประเภท



สีกันไฟสูตรน้ำ

TOA FireShield

สีชั้นกลางสำหรับปกป้อง
โครงสร้างไม่ให้ถูกทำลาย
โดยช่วยขจัดเกิดเพลิงไหม้



สีทับหน้าคุณภาพสูง

สีน้ำมันแอลคีด

TOA Glipton
ทนทาน เหมาะกับงาน
โครงสร้างเหล็กทั่วไป



สีอีพ็อกซี่

TOA Epoguard Enamel
สำหรับใช้ภายในอาคาร
ทนทานต่อสภาพอากาศ
และสารเคมี



สีโพลียูรีเทน

TOA Topguard
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
ทนทานต่อสารเคมีและแสง UV



*สามารถใช้คู่กับสีรองพื้นและสีทับหน้าอื่นๆ ในระบบ แอลคีด อะคริลิก อีพ็อกซี่ และโพลียูรีเทนตามที่สเปกบุได้

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ความหนาฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี) ตรม./ก.ล./เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง (ที่ 30-35 °c)		การผสมเพื่อเจือจาง	ขนาดบรรจุภัณฑ์
			แห้งผิว	แห้งทึบ		
ขาว ฟิล์มด้าน	500 ไมครอน	4.2	2-3 ชั่วโมง (ที่ความหนา 500 ไมครอน)	4-5 ชั่วโมง (ที่ความหนา 500 ไมครอน)	น้ำสะอาด 0-10%	1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
	1000 ไมครอน	2.1				
	1500 ไมครอน	1.4				
	2000 ไมครอน	1.0				



Inspire
BetterLiving

ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsaethong Sub-District, Bangsaethong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel. : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927